

Гипсовая
штукатурка

START



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем

Смесь предназначена для выравнивания и оштукатуривания минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, кирпичных, цементных и других). Применяется для выравнивания стен. Для ручного нанесения. Для внутренних работ. Работы с применением штукатурки производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ Р 58279.



Паропроницаемая



Трещиностойкая



Удобная в работе



Пластичная

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,27- 0,30
Ориентировочный расход смеси при толщине 10 мм, кг на 1м. кв., около	10
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10 - 30
Адгезия к бетону через 7 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 7 суток, МПа, не менее	2,0
Прочность при изгибе через 7 суток, МПа, не менее	1,0
Начало схватывания, не менее	45 мин
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	30 кг