

Полимерная шпатлёвка
финишная

КПС



Смесь сухая шпатлевочная финишная на полимерном вяжущем

Смесь предназначена для финишного выравнивания подготовленных минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, цементных, гипсовых, гипсокартонных и других). Применяется для выравнивания стен, потолков и откосов. Может применяться в неотапливаемых помещениях с нормальной влажностью. Обладает повышенной легкостью и удобством обработки. Поверхность шпатлевки подходит под последующее нанесение декоративных покрытий. Для ручного и машинного нанесения. Для внутренних работ. Работы производятся при температуре от +5°C до +30°C. ТУ 5745-002-24455366-07



Безусадочная



Пластичная



Подходит для
нанесения
безвоздушным
аппаратом



Высокая адгезия

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,38- 0,42
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 1 мм кг на 1 м. кв.,	0,9 - 0,1
Рекомендуемая толщина слоя, мм	0,2 - 3
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,7
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	2
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	1,0
Жизнеспособность в открытой таре, не менее	4 ч
Жизнеспособность в герметично закрытой таре, не менее	24 ч
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	20 кг

Групповая упаковка - 60 шт.