

Клей плиточный  
эластичный

# NK PRO



## Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2TE S1

Предназначена для профессиональной укладки крупноформатных плит из керамического гранита, природного и искусственно-го камня, стекломозаики и керамической плитки, на подготовленные недеформирующиеся и деформирующиеся минеральные основания, в том числе, при облицовке цоколей, фасадов, бассейнов, фонтанов и каминов. Может использоваться для устройства систем «теплый пол» и «плитка на плитку». Приготовленная смесь имеет повышенную пластичность, увеличенное открытое время и устойчивость к сползанию плит. Для внутренних и наружных работ. Температура применения от +5°C до +30°C. ГОСТ 56387

**E**

Увеличенное  
открытое  
время



Особопластичный

1,8 МПа



Усиленное  
сцепление  
с основанием



Устойчив к сползанию

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,25- 0,30
Расход воды на 1 мешок, л.	6,25- 7,5
Расход клея при работе шпателем с зубом 6x6 мм на 1 м <sup>2</sup>	2,7-3,2
Рекомендуемая толщина слоя мм.	3-8
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток, МПа	> 1,8
Адгезия после выдерживания в водной среде, МПа	> 1,0
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, МПа	> 1,0
Адгезия после выдерживания при высоких температурах, МПа	> 1,0

Поперечная деформация, мм.	>2,5
Сползание плитки	<0,5
Возможность хождения через	> 24
Жизнеспособность, час	> 3
Открытое время, минут	> 30
Способность к смачиванию плитки, минут	> 30
Морозостойкость	> F150
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг