

Цементная штукатурка

PRYDEX



Смесь сухая штукатурная на цементном вяжущем механи- зированного нанесения КП I

Смесь предназначена для оштукатуривания минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, цементных, цементно-известковых, кирпичных). Рекомендуется для сложных оснований с низкой марочной прочностью. Применяется на фасаде выше цокольной части и для отделки сухих, влажных и мокрых помещений. Подходит под все виды декоративной отделки. Для ручного и механизированного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением штукатурки производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 33083.



Морозостойкая



Трещиностойкая



Влагостойкая



Пластичная

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,20 - 0,23
Ориентировочный расход смеси при толщине 10 мм, кг на 1м. кв., около	12
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10 - 40
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,3
Класс прочности при сжатии	КП1
Жизнеспособность, час, не менее	3,0
Морозостойкость, не менее	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг