

Клей плиточный
профессиональный
NK21



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C1TE

Смесь предназначена для профессиональной укладки керамической плитки, крупноформатных плит из природного камня и керамического гранита, на подготовленные минеральные основания (бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, ровнители и наливные полы). Приготовленная растворная смесь обладает повышенной пластичностью, адгезией, водо- и морозостойкостью, увеличенным открытым временем и устойчивостью к сползанию плит. Может применяться в системах "теплый пол", «плитка-на-плитку», в помещениях с повышенной влажностью. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением клея производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 56387

E

Увеличенное
открытое
время



Теплый пол



Усиленное
сцепление
с основанием



Устойчив к сползанию

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,28- 0,31
Расход воды на 1 мешок, л.	7- 7,75
Расход клея при работе шпателем с зубом 6x6 мм на 1 м ²	2,7-3,2
Рекомендуемая толщина слоя мм.	2-10
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток, МПа	> 1,5
Адгезия после выдерживания в водной среде, МПа	> 0,5
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, МПа	> 0,5
Адгезия после выдерживания при высоких температурах, МПа	> 0,5

Сползание плитки	< 0,5
Возможность хождения через	> 24
Жизнеспособность, час	> 3
Открытое время, минут	> 30
Способность к смачиванию плитки, минут	> 30
Морозостойкость	> F150
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг