

Гидроизоляция
акриловая

RESIST



Акриловая гидроизоляция

Гидроизоляция на акриловой основе применяется как бесшовное покрытие для гидроизоляции помещений с повышенной влажностью, а также фундаментов, кровли, бассейнов, водохранилищ и т.д. по цементным плитам, газобетону, кирпичу, ГКЛ, дереву, гипсовым, цементным и цементно-известковым штукатуркам при положительном давлении воды. Для внутренних и наружных работ. ТУ 2316-005-0154585475-2015



Готовая к работе



Водонепроницаемая



Эластичная



Отсутствие
высолов

Расход в 1 слой на 1 кв. м, кг	0,4-0,7
Рекомендуемая толщина слоя,	2 мм
Адгезия к бетону, МПа, не менее	1,8
Водонепроницаемость, марка	W8
Интервал между нанесением слоёв, час	3-4
Время полного высыхания, час	48
Термостойкость после высыхания, не менее	100°C
Перекрытие трещин, не менее,	1,5 мм
Срок хранения при t от +5 до +30°C	12 месяцев
Фасовка	5 кг, 10 кг