

Цементная штукатурка  
армированная

# ВЕРТИКАЛЬ



## Смесь сухая штукатурная на цементном вяжущем механизированного нанесения

Смесь предназначена для оштукатуривания минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, цементных, цементно-известковых, кирпичных). Применяется на фасаде выше цокольной части и для отделки сухих, влажных и мокрых помещений. Подходит под все виды декоративной отделки. Для ручного и механизированного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением штукатурки производятся при температуре от +5°C до +30°C  
ГОСТ Р 33083.



Морозостойкая



Трещиностойкая



Влагостойкая



Пластичная

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,21 - 0,24
Ориентировочный расход смеси при толщине 10 мм, кг на 1м. кв., около	14
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10 - 30
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	3,5
Жизнеспособность, час, не менее	3,0
Морозостойкость, не менее	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	30 кг

Групповая упаковка - 49 шт.