

Клей плиточный
эластичный

NK PRO белый



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2TE S1 белая

Предназначена для профессиональной укладки крупноформатных плит из керамического гранита, природного и искусственно-го камня, стекломозаики и керамической плитки, на подготовленные недеформирующиеся и деформирующиеся минеральные основания, в том числе, при облицовке цоколей, фасадов, бассейнов, фонтанов и каминов. Может использоваться для устройства систем «теплый пол» и «плитка на плитку». Приготовленная смесь имеет повышенную пластичность, увеличенное открытое время и устойчивость к сползанию плит. Для внутренних и наружных работ. Температура применения от +5°C до +30°C. ГОСТ 56387

E

Увеличенное
открытое
время



Особопластичный

1,8 МПа



Усиленное
сцепление
с основанием



Устойчив к
сползанию

Ориентировочный

расход воды
на 1 (один) кг смеси, л. **0,30-0,33**

Расход воды
на 1 мешок, л. **7,5-8,25**

Расход клея при работе
шпателем с зубом
6x6 мм на 1 м² **2,7-3,2**

Рекомендуемая
толщина
слоя мм. **3-8**

Адгезия к бетону после
выдерживания в воздушно-
сухой среде 28 суток, МПа **> 1,8**

Адгезия после выдерживания
в водной среде, МПа **> 1,0**

Адгезия после циклического
замораживания
и оттаивания, МПа **> 1,0**

Адгезия после выдерживания
при высоких
температурах, МПа **> 1,0**

Поперечная
деформация, мм. **> 2,5**

Сползание
плитки **< 0,5**

Возможность
хождения через **> 24**

Жизнеспособность, час **> 3**

Открытое время, минут **> 30**

Способность к
смачиванию плитки, минут **> 30**

Морозостойкость **> F150**

Срок хранения **12 месяцев**

Фасовка **25 кг**