

Цементный  
наливной пол

# FLOOREX



### Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся

Смесь предназначена для устройства выравнивающих слоев на минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных, цементных). Подходит под все виды напольных покрытий (плиточной облицовки, линолеума, ламината, и др.). Не допускается эксплуатация без напольных покрытий, а также окрашивание. Применяется в системах «теплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением напольной смеси производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 31358



Хождение через  
24 часа



Удобный в  
работе



Толщина слоя



Тёплый пол

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,21- 0,23
Ориентировочный расход смеси на 1 м2 кг. при толщине слоя 1 мм	1,6-1,7
Рекомендуемая толщина слоя, мм:	5-20
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,6
Класс прочности на сжатие	B10
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа,	> 1
Начало схватывания, минут, не менее	40
Марка по подвижности растворной смеси, не менее	Pк6

Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через, час	24
Морозостойкость, не менее	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг