



Монтажный клей
КОНТАКТ



Цементная модифицированная сухая строительная смесь

Смесь предназначена для монтажа стен и перегородок из легких теплоизоляционных блоков и плит (ячеистый пенобетон, газосиликатные штучные изделия) на тонкий клеевой слой. Для внутренних и наружных работ. На момент проведения работ и последующие два дня, температура воздуха и материалов кладки должна быть от + 5°C до + 30°C, а влажность воздуха не более 70%. ГОСТ 58272



Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,17- 0,20
Расход воды на 1 мешок, л.	4,25- 5
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-10
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно- сухой среде 28 суток, МПа	0,5
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	6,5
Жизнеспособность, час, не менее	3
Морозостойкость	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг

Групповая упаковка - 56 шт.