

Цементная
шпатлёвка

GREYCEM



Смесь сухая шпатлевочная финишная на цементном вяжущем серая

Смесь предназначена для финишного выравнивания подготовленных минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, цементных, цементно-известковых, ЦСП, СМЛ и др.). Применяется на фасаде, выше цокольной части, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях с нормальной и высокой влажностью воздуха для выравнивания стен, потолков и откосов. Растворная смесь обладает повышенной легкостью и удобством обработки. Для ручного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением шпатлевки производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 33699.



Морозостойкая



Влагостойкая



Пластичная



Трещиностойкая

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,37- 0,39
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 1 мм кг на 1 м. кв.,	1,4
Рекомендуемая толщина слоя, мм	0,3 - 3
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	2
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	1,0
Жизнеспособность, не менее	2 ч
Морозостойкость, не менее	F35
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	20 кг

Групповая упаковка - 70 шт.