

Плиточный клей белый
WHITE FIX



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1

Смесь предназначена для укладки керамической плитки, стекломозаики, керамического гранита, природного и искусственного камня, на подготовленные минеральные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, ровнители и наливные полы). Может применяться в системах "теплый пол", «плитка на плитку», в помещениях с повышенной влажностью. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением клея производятся при температуре от + 5°C до + 30°C. ГОСТ 56387



Морозостойкий



Тёплый пол



Водостойкий



Бассейн

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л. **0,22- 0,24**

Расход воды на 1 мешок, л. **5,5- 6**

Расход клея при работе шпателем 6x6 мм на 1 м² **3,1-3,6**

Рекомендуемая толщина слоя мм. **3-10**

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток, МПа **> 1,0**

Адгезия после выдерживания в водной среде, МПа **> 0,5**

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, МПа **> 0,5**

Адгезия после выдерживания при высоких температурах, МПа **> 0,5**

Возможность хождения через, час **24**

Жизнеспособность, час **> 3**

Открытое время, минут **> 20**

Способность к смачиванию плитки, минут **> 20**

Морозостойкость **> F50**

Срок хранения **12 месяцев**

Фасовка **25 кг**