

Гидроизоляционная
смесь

ReAqua



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся

Смесь предназначена для устройства выравнивающих слоев на минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных, цементных). Подходит под все виды напольных покрытий (плиточной облицовки, линолеума, ламината, и др.). Не допускается эксплуатация без напольных покрытий, а также окрашивание. Применяется в системах «теплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением напольной смеси производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 31357



Морозостойкая



Паропроницаемая



Водонепроницаемая



Отсутствие
высолов

Ориентировочный
расход воды на
1 (один) кг смеси, л. **0,27- 0,30**

Жизнеспособность, час,
не менее **1**

Ориентировочный
расход смеси на 1 м² кг.
при толщине слоя 1 мм **1,2**

Срок хранения **12 месяцев**

Рекомендуемая толщина
слоя, мм: **2-3**

Фасовка **20 кг**

Адгезия к бетону через
28 суток, МПа, не менее **1**

Прочность при сжатии
через 28 суток, МПа, не менее **20**

Прочность при изгибе
через 28 суток, МПа, не менее **5**

Марка по подвижности
растворной смеси,
не менее **Рк6**