

Клеевая
смесь
FIXIT



Цементная модифицированная сухая строительная смесь

Смесь предназначена для монтажа плит утеплителей при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов зданий. Смесь применяется по бетонным, кирпичным, газосиликатным и пенобетонным блочным основаниям для приклеивания плит из минеральной ваты и пены полистирола, при создании паропроницаемых фасадных теплоизоляционных композиционных систем. Для ручного и машинного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Работы производятся при температуре от + 5°C до + 30°C во всех климатических зонах. ГОСТ 54359



Усиленное
сцепление
с основанием



Морозостойкая



Ударопрочная



Водостойкая

Ориентировочный
расход воды
на 1 (один) кг смеси, л. 0,20- 0,22

Расход воды
на 1 мешок, л. 5- 5,5

Рекомендуемая
толщина слоя, мм 3-20

Адгезия к бетону после
выдерживания в воздушно-
сухой среде 28 суток, МПа 1,0

Прочность при сжатии через
28 суток, МПа, не менее 10

Прочность при изгибе через
28 суток, МПа, не менее 5

Жизнеспособность, час,
не менее 2

Время корректировки,
минут, не менее 20

Открытое время, минут 20

Морозостойкость F50

Срок хранения 12 месяцев

Фасовка 25 кг