

WACKER

ООО ВАКЕР ХЕМИ РУС

117105 МОСКВА,
ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 37А
ТЕЛ. +7 495 775-68-10
ФАКС +7 495 775-68-20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам испытаний однокомпонентной гидроизоляции.

В сентябре 2017 года, в технический центр «Вакер», от фирмы ООО «Черкескстром» были переданы образцы гидроизоляции Литокс «ReAqua» для проведения испытаний.

В ходе проведения испытаний были получены следующие результаты:

Количество воды для затворения сухой смеси, гр/кг	200
Адгезия к бетону через 7 сут. норм. климат МПа	1,89
Адгезия к бетону через 28 сут. норм. климат МПа	1,52
Раскрытие трещин при котором материал сохранил свою целостность, мм	0,0
Прямое давление, Атм	20,0
Обратное давление, Атм	8,0

Руководитель Технического Центра
ООО «Вакер Хеми Рус»



Глушков А.В.