

Наливной пол
быстротвердеющий
SKYLINE



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся

Смесь предназначена для устройства выравнивающих слоев на минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных, цементных). Подходит под все виды напольных покрытий (плиточной облицовки, линолеума, ламината, и др.). Не допускается эксплуатация без напольных покрытий, а также окрашивание. Применяется в системах «теплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для наружных и внутренних работ. Работы с применением напольной смеси производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 31358



Хождение через
2-3 часа

1,2
кг/м²

Низкий расход



Толщина слоя



Тёплый пол

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,35- 0,38
Ориентировочный расход смеси на 1 м ² кг. при толщине слоя 1 мм	1,2
Рекомендуемая толщина слоя, мм:	2-100
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,75
Жизнеспособность, минут, не менее	45
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	15
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	6
Марка по подвижности растворной смеси, не менее	Rк6
Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через, час	2-3
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	20кг

Групповая упаковка - 70 шт.