

Наливной пол

TITAN FLOOR



Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся

Смесь предназначена для устройства выравнивающих слоев на недеформирующихся основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых). Подходит под все виды напольных покрытий (плиточной облицовки, линолеума, ламината, и др.). Не допускается эксплуатация без напольных покрытий, а также окрашивание. Предназначена для устройства системы «теплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ. Работы с применением напольной смеси производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 31358



Хождение через
5 часов



Толщина слоя



Прочность при
сжатии



Тёплый пол

| | |
|--|------------|
| Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л. | 0,33- 0,36 |
| Ориентировочный расход смеси на 1 м2 кг. при толщине слоя 1 мм | 1,2 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм: | 5-70 |
| Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее | 0,6 |
| Жизнеспособность, минут, не менее | 45 |
| Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 20 |
| Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 6 |
| Марка по подвижности растворной смеси, не менее | PK6 |
| Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через, час | 5 |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Фасовка | 25 кг |

Групповая упаковка - 70 шт.