

Цементная стяжка
армированная

ПИКЕТ



Смесь сухая напольная выравниваемая

Смесь предназначена для устройства выравнивающих слоев на минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных, цементных). Применяется для устройства стяжек с уклоном. Подходит для последующей укладки большинства видов напольных покрытий (плиточной облицовки, линолеума, ламината, и др.). Не допускается к эксплуатации без напольных покрытий, а также окрашивание. Может применяться в системах «теплый пол». Для ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением напольной смеси производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 31358



Безусадочная



15 МПа
Прочность на сжатие



Трещиностойкая



Тёплый пол

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,16- 0,19
Ориентировочный расход смеси на 1 м ² кг. при толщине слоя 1 мм	18
Рекомендуемая толщина слоя, мм:	10-30
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,6
Жизнеспособность, минут, не менее	45
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	15
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	4
Морозостойкость, не менее	F100
Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через, час	24
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг