Гипсовый
монтажный клей

GipsFIX

Гипсовая модифицированная сухая строительная смесь

Смесь предназначена для: возведения стен и перегородок из легких пазогребневых плит (ПГП); монтажа и заполнения швов и зазоров после монтажа ГКЛ, ГВЛ; фиксации монтажно-распределительных электрических установочных коробок; крепления отделочных элементов гипсовой лепнины, а также может быть использована для приклеивания утеплителей (ППС и МВП). Для внутренних работ. Работы с применением смеси производятся при температуре от + 5°С до + 30°С и влажности воздуха не более 70%. ГОСТ 58275

- Тонкослойное нанесение
- Высокая адгезия
- Удобен в работе
- Пластичный

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,55- 0,60
Ориентировочный расход смеси при монтаже ПГП кг. на 1 м2	1,5-2
Ориентировочный расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на ровное основание кг. на 1 м2, около	3-5
Ориентировочный расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на неровное основание кг. на 1 м2, около	3,5-5
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-30
Адгезия к бетону через 7 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 7 суток, МПа, не менее	3,0
Прочность при изгибе через 7 суток, МПа, не менее	1,2
Жизнеспособность, час, не менее	2-10
Время корректировки,мин. не менее	10
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	30 кг

Групповая упаковка - 50 шт.