

Клей плиточный
профессиональный

TITAN FLEX



Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C1TE

Предназначена для профессиональной укладки керамической плитки, крупноформатных плит из природного камня и керамического гранита, на подготовленные минеральные основания. Приготовленная растворная смесь обладает повышенной пластичностью, адгезией, водо- и морозостойкостью, увеличенным открытым временем и устойчивостью к сползанию плит. Может применяться в системах "теплый пол", «плитка на плитку», в помещениях с повышенной влажностью. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением клея производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ 56387



Особопластичный



Морозостойкий



Усиленное сцепление с основанием



Устойчив к сползанию

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.

0,20- 0,24

Сползание плитки < 0,5

Расход воды на 1 мешок, л.

5- 6

Возможность хождения через > 24

Расход клея при работе шпателем с зубом 6x6 мм на 1 м²

3,1-3,6

Жизнеспособность, час > 3

Рекомендуемая толщина слоя мм.

3-10

Открытое время, минут > 30

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде 28 суток, МПа

> 1,5

Способность к смачиванию плитки, минут > 30

Морозостойкость > F150

Адгезия после выдерживания в водной среде, МПа

> 0,5

Срок хранения 12 месяцев

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, МПа

> 0,5

Фасовка 25 кг

Адгезия после выдерживания при высоких температурах, МПа

> 0,5